LA NOMENCLATURE DES AIGUILLES B. BRAUN

A Angle de courbure de l'aiguille		B Type de l'aiguille		C Type de pointe		12 Longueur de l'aiguille	D Remarque	
S	1/8 cercle	R	aiguille ronde	T	pointe trocart	Ceci réfère à la distance entre la pointe de l'aiguille et la fin de l'aiguille, mesurée selon la longueur de l'aiguille en mm	ff	aiguille extra fine
V	1/4 cercle	S	aiguille coupante	N	pointe mousse		f	aiguille fine
D	3/8 cercle	G	aiguille trapézoïdale	S	pointe sternale		s	aiguille solide
H	1/2 cercle	L	aiguille lancet	C	pointe de coupe courte		ss	aiguille extra solide
F	5/8 cercle			M	micro-pointe		v	aiguille sécable
G	droite			MP	pointe de précision		b	aiguille noire
P	courbe progressive			m	aiguille micro			
J	crochet			mV	micro-vasculaire			
SK	aiguille ski			B	pointe de protection			

Exemple :

H	R	C	26	b
HRC 26b → 1/2 cercle ronde pointe diamant, longueur 26mm, noire				

Courbure de l'aiguille



S 1/8 cercle
V 1/4 cercle
D 3/8 cercle
H 1/2 cercle
F 5/8 cercle

Autres

Aiguille "Take off" remplaçable

Pour retirer l'aiguille de la suture sans ciseaux, tirez sur la suture, serrez et tenez l'aiguille avec le porte-aiguille. En tirant directement sur le porte-aiguille, l'aiguille peut être retirée de la suture.

TABLEAU COMPARATIF DES SUTURES

SUTURES RÉSORBABLES - MONOFILAMENTS/TRESSÉES

	B. BRAUN		ETHICON	MEDTRONIC
	Monosyn® Quick	Monofilament		Caprosyn®
	Monosyn®	Monofilament	Monocryl®	Biosyn®
	MonoPlus®	Monofilament	PDS II®	Maxon®
	Monomax®	Monofilament		
	Novosyn® Quick	Tressée	Vicryl Rapide®	Velosorb Fast®
	Novosyn®	Tressée	Vicryl®	Polysorb®

TABLEAU COMPARATIF DES SUTURES

SUTURES NON-RÉSORBABLES - MONOFILAMENTS/TRESSÉES

	B. BRAUN		ETHICON	MEDTRONIC
	Optilene®	Monofilament	Prolene®	Surgipro® II / Surgipro®
	Dafilon®	Monofilament	Ethilon®	Monosof® / Dermalon®
	Supramid	Avantage du pseudo-monofilament		
	PremiCron®	Tressée	Ethibond Excel®	Ti-Cron®
	Dagrofil®	Tressée	Mersilene®	Surgidac®
	Steelex®	Monofilament ou torsadée	Stainless steel®	Steel®
	Silkam®	Tressée	Silk®	Sofsilk®

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

GUIDE DE POCHE DES SUTURES

INFORMATION SUR LES PRODUITS

AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical S.A.
+32 (0)2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be

B. Braun Medical B.V.
+31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

Les informations contenues dans cette communication sont strictement confidentielles, peuvent constituer des informations commerciales et sont destinées uniquement à l'usage du destinataire. Ces informations sont la propriété de l'expéditeur de celles-ci. L'utilisation, la divulgation ou la copie non autorisée de cette communication, en tout ou en partie, est strictement interdite et peut être illégale.

B56002 1119/1.5/4

GAMME COMPLÈTE DE SUTURES

SUTURES RÉSORBABLES

Monofilament	Monofilament	Monofilament	Monofilament	Tressée	Tressée
Monosyn® Quick	**Monosyn®**	**MonoPlus®**	**Monomax®**	**Novosyn®**	**Novosyn® Quick**
Glyconate, résorbable à court terme	Glyconate, résorbable à moyen terme	Polydioxanone, résorbable à long terme	Poly-4-hydroxybutirate résorbable à très long terme	Polyglactin 910, résorbable à moyen terme	Polyglactin 910, résorbable à court terme
Enduction : Aucun	Enduction : Aucun	Enduction : Aucun	Enduction : Aucun	Enduction : Polyglactin 370 et calcium stearate	Enduction : Polyglactin 370 et calcium stearate
USP 6/0 jusqu'à 1 metric 0.7 jusqu'à 4	USP 7/0 jusqu'à 2 metric 0.5 jusqu'à 5	USP 7/0 jusqu'à 2 metric 0.5 jusqu'à 5	USP 2/0 jusqu'à 1 metric 2 jusqu'à 4	USP 8/0 jusqu'à 2 metric 0.4 jusqu'à 5	USP 6/0 jusqu'à 2 metric 0.7 jusqu'à 5
Résistance à la traction : 1 jour ~100 % 6-7 jours ~50 % 10 jours ~20-30 %	Résistance à la traction : 1 jour ~100 % 14 jours ~50 % 21 jours ~20 %	Résistance à la traction : 1 jour ~100 % 14 jours ~90 % 28 jours ~50 %	Résistance à la traction : **USP 2/0, 3/0 :** 1 mois ~90 % 3 mois ~60 % 5 mois <25 % 7 mois ~0 % **USP 1, 0 :** 1 mois ~90 % 3 mois ~70 % 5 mois ~60 % 7 mois ~50 %	Résistance à la traction : 1 jour ~100 % 14 jours ~75 % 21 jours ~40-50 % 28 jours ~25 %	Résistance à la traction : 1 jour ~100 % 5 jours ~50 % Après 14 jours ~0 %
Profil d'absorption : Après 56 jours	Profil d'absorption : De 60 à 90 jours	Profil d'absorption : De 180 à 210 jours	Profil d'absorption : Entre 13 mois et plus de 36 mois	Profil d'absorption : De 56 à 70 jours	Profil d'absorption : Environ 42 jours

GAMME COMPLÈTE DE SUTURES

SUTURES NON-RÉSORBABLES

Monofilament	Tressée	Monofilament ou torsadée	Monofilament	Avantage du pseudo-monofilament	Tressée	Tressée
Optilene®	**PremiCron®**	**Steelex®**	**Dafilon®**	**Supramid**	**Dagrofil®**	**Silkam®**
Polypropylène et polyéthylène, non-résorbable	Polyester, non-résorbable	Stainless steel, non-résorbable	Polyamide 6/6.6 (bleu ou non coloré), Polyamide 6.6 (noir), non-résorbable	Polyamide 6/6.6, non-résorbable	Polyester, non-résorbable	Soie naturelle, non-résorbable
Enduction : Aucun	Enduction : Silicone	Enduction : absent ou polyethylène [3]	Enduction : Aucun	Enduction : Aucun	Enduction : Aucun	Enduction : Cire d'abeille pure ou cire de paraffine rafinée
USP 10/0 jusqu'à 2 metric 0.2 jusqu'à 5	USP 6/0 jusqu'à 5 metric 0.7 jusqu'à 7	[1] USP 5/0 jusqu'à 7 (metric 1 jusqu'à 9) [2] USP 1 jusqu'à 7 (metric 4 jusqu'à 9) [3] USP 3/0 jusqu'à 0 (metric 2 jusqu'à 3.5)	USP 11/0 jusqu'à 3 metric 0.1 jusqu'à 6	USP 6/0 jusqu'à 3 metric 0.7 jusqu'à 6	USP 6/0 metric 0.7 USP 8 metric 10	USP 8/0 jusqu'à 6 metric 0.4 jusqu'à 8

ÉTAPES D'UTILISATION

DDP - DIRECT DISPENSE PACKAGING

Ouvrez l'emballage (extérieur) non-stérile

Transférez vers la zone stérile

Déchirez le système d'ouverture en suivant les flèches colorées

Adhérence rapide et directe de l'aiguille. Tirez la suture vers la droite.

Racepack® - SYSTÈME D'EMBALLAGE DE SUTURE INNOVANT DE B. BRAUN

Ouvrez l'emballage (extérieur) non-stérile
- Large zone de préhension

Transférez le Racepack® dans une zone stérile

Retirez directement l'aiguille de l'emballage à l'aide du porte-aiguille
- Le rabat arrière flexible facilite la prise de l'aiguille

Tirez la suture vers la droite

[1] Steelex®, [2] Steelex® Sternum Set, [3] Steelex® Electrode Set

RacePack®, réduction de l'effet mémoire : Une réduction de 40% en comparaison avec les emballages standards présents sur le marché [1]
[1] Data on file PTR/02 FF/0608/JLT-K; issue date: 13/09/2007 and PTR/02/FF/0608-E/JLT-BC; issue date: 16/02/2009

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE


MonoMax
2/0
0 met. 3.5
70 cm 28"
B. BRAUN
REF 0041035
1-0043
0022-01
Ethicon
Polyglycolsäure
Polyglycolic acid
Polyglycolic acid
Polyglycolic acid